

Resichem 505 Damp Seal

- 无溶剂低发射率环氧底胶
- 用于潮湿混凝土表面
- 最低5°C环境下固化

固化时间

在20°C (68°F)下，产品有以下固化时间：

操作时限	45 分钟
最短再次涂覆	8 小时
最长再次涂覆	36 小时

颜色

基料部分 – 淡白色
固化剂部分 – 琥珀色

再次涂覆时长

最短 - 触干后，在 (20°C (68°F)下约为8小时。
最长 - 最长再次涂覆时长不应超过36小时。

覆盖率

混合后的产品有以下覆盖率 -

4.5升-
150 微米下为30 m²

主要应用

用于潮湿或新建混凝土结构的渗透增强。如，罐体内外部表面，地面，混凝土结构。

表面处理

旧混凝土

1. 如混凝土表面存在污染，使用清水进行高压冲洗。
2. 注意清除混凝土表面凹坑处积水。

新建混凝土

1. 新建混凝土需空置至少3-4天，同时清除表面析出物质。
2. 适当刮刺处理，注意勿损伤骨料。
3. 清除所有表面灰层及杂质。

技术参数及特征

混合比	重量比	1.65 : 1
	体积比	3 : 2
密度	基料:	1.15
	固化剂	1.02
	混合后	1.08

混合与应用

步骤 1

配备产品基料、固化剂、
1把调料刀、1个低速电钻、
1个搅拌器。



步骤 2

将固化剂倒入基料罐中。



步骤 3

搅拌时确保罐壁材料得到充分混合，混合至材料无颜色差异，质地统一时结束。



步骤 4

将混合后的产品倒入容器或涂料盘中。按150微米膜厚使用刷子或辊筒涂装。



步骤 5

在20°C下涂覆的产品，应放置固化至少8小时，然后再进行涂层涂覆。

